

# RADILON A USZ200 100 NAT

Codice materiale

Codice colore

## DESCRIZIONE

PA66 per stampaggio a iniezione. Tenacizzato. Colore naturale.

Adatto per articoli che richiedono un'eccellente resistenza all'impatto, anche a basse temperature, ed elevata flessibilità.

ISO 1043 : PA66-HI

## SUGGERIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE

Il materiale viene consegnato in una confezione a prova di umidità, pronto per la lavorazione. Massimo contenuto di umidità raccomandato per la migliore processabilità pari a 0,15%. Condizioni tipiche dell'essiccatore: temperatura 80 °C, punto di rugiada -20 °C o inferiore, tempo: 2-4 h o più.

Durante l'aggiunta di materiale rimacinato, prestare attenzione per evitare l'assorbimento di umidità e la contaminazione con altri polimeri. Possono verificarsi variazioni di colore e riduzione di proprietà meccaniche che devono sempre essere attentamente monitorate.

Parametri di processo

Temperatura fuso:	Temperatura stampo:	Velocità Iniezione:
270 ÷ 290 °C	60 ÷ 80 °C	Media

## SICUREZZA ED OMOLOGAZIONI

Per informazioni in merito alla sicurezza far riferimento alla Scheda di Sicurezza Materiale

Conforme Direttiva RoHS 2011/65/UE e successivi emendamenti

Issued: 04/04/2014

[www.radicigroup.com/plastics](http://www.radicigroup.com/plastics) - [info.plastics@radicigroup.com](mailto:info.plastics@radicigroup.com)

Le informazioni contenute in questo documento sono fondate sulla base delle migliori conoscenze in nostro possesso al momento della pubblicazione. Queste informazioni sono soggette a revisioni a seguito dell'ottenimento di nuove conoscenze ed esperienze. I dati forniti corrispondono alla media di valori delle proprietà misurate su un numero adeguato di diverse campagne produttive e si riferiscono solo al materiale specificato: i dati potrebbero non essere validi per gli stessi materiali utilizzati in combinazione con altri materiali o additivi, o altri processi non specificati. I dati forniti non devono essere utilizzati al fine di stabilire valori di specifiche, né utilizzati da soli per la progettazione. Non si intendono come una sostituzione per gli esperimenti che dovrete effettuare per determinare l'adattabilità dei nostri prodotti all'uso specifico al quale li avete destinati. Dato che non è possibile per Radici Plastics prevedere ogni variazione nell'utilizzo finale dei nostri prodotti, Radici Plastics non fornisce alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità concernente l'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza d'uso né come una istigazione a violare brevetti esistenti.

## Scheda Tecnica Prodotto

# RADILON A USZ200 100 NAT

Codice materiale

Codice colore

PROPRIETÀ		STANDARD	UNITÀ	VALORE	
				DAM*	Cond**
<b>Proprietà fisiche</b>					
Densità		ISO 1183	Kg/m <sup>3</sup>	1060	
Ritiro allo stampaggio - Parallelo / Normale	290/70/60***	ISO 294-4	%	1,9 / 1,7	
Assorbimento umidità 23°C - 50%UR	2mm thk	ISO 62	%	1.8	
Assorbimento acqua, immersione a 23°C	2mm thk	ISO 62	%	7	
<b>Proprietà Meccaniche</b>					
Modulo Elastico a Trazione	1mm/min	ISO 527-2/1A	MPa	1650	850
Sforzo a snervamento	50mm/min	ISO 527-2/1A	MPa	40	25
Deformazione allo snervamento	50mm/min	ISO 527-2/1A	%	10	30
Deformazione nominale a rottura	50mm/min	ISO 527-2/1A	%	90	>100
Modulo Elastico a Flessione	2mm/min	ISO 178	MPa	1400	
Resistenza a flessione	2mm/min	ISO 178	MPa	55	
Resistenza urto Charpy con intaglio	+23°C	ISO 179/1 eA	KJ/m <sup>2</sup>	100	125
Resistenza urto Charpy con intaglio	-30°C	ISO 179/1 eA	KJ/m <sup>2</sup>	80	
<b>Proprietà Termiche</b>					
Punto di fusione	10°C/min	ISO 11357-1-3	°C	260	
Temperatura di inflessione sotto carico	1.8 MPa	ISO 75/2 A f	°C	65	
Temperatura di rammolimento Vicat	50°C/h	ISO 306/B50 50N	°C	180	
<b>Resistenza alla fiamma</b>					
Classe di infiammabilità	0.8mm	UL 94	class	HB	
Indice di infiammabilità GWFI	2mm	IEC 60695-2-1/2	°C/mm	650	
Temperatura di accensione GWIT	2mm	IEC 60695-2-1/3	°C/mm	675	
Autoestinguenza interni settore auto	Burn rate	FMVSS302	mm/min	<30	
<b>Proprietà Elettriche</b>					
Resistività di Volume	500V	IEC 60093	ohm · m	1 E+13	1 E+11
Resistività di Superficie	500V	IEC 60093	ohm	1 E+12	1 E+10
Correnti striscianti	Sol.A	IEC 60112	V	600	

\*DAM = stato Dry As Moulded \*\*Cond = stato condizionato simile a ISO 1110 \*\*\*Temp fuso [°C] / Temp stampo [°C] / Press cavità [MPa]

Issued: 04/04/2014

[www.radicigroup.com/plastics](http://www.radicigroup.com/plastics) - [info.plastics@radicigroup.com](mailto:info.plastics@radicigroup.com)

Le informazioni contenute in questo documento sono fondate sulla base delle migliori conoscenze in nostro possesso al momento della pubblicazione. Queste informazioni sono soggette a revisioni a seguito dell'ottenimento di nuove conoscenze ed esperienze. I dati forniti corrispondono alla media di valori delle proprietà misurate su un numero adeguato di diverse campagne produttive e si riferiscono solo al materiale specificato: i dati potrebbero non essere validi per gli stessi materiali utilizzati in combinazione con altri materiali o additivi, o altri processi non specificati. I dati forniti non devono essere utilizzati al fine di stabilire valori di specifiche, né utilizzati da soli per la progettazione. Non si intendono come una sostituzione per gli esperimenti che dovrete effettuare per determinare l'adattabilità dei nostri prodotti all'uso specifico al quale li avete destinati. Dato che non è possibile per Radici Plastics prevedere ogni variazione nell'utilizzo finale dei nostri prodotti, Radici Plastics non fornisce alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità concernente l'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza d'uso né come una istigazione a violare brevetti esistenti.