

RADIFLAM S RV250 FR 9054 GRI

Codice materiale

Codice colore

DESCRIZIONE

PA6 ritardato alla fiamma per stampaggio a iniezione, esente alogeni e fosforo. Rinforzato con 25% fibra vetro. Colore grigio.

Adatto per articoli che richiedono proprietà ritardanti di fiamma, media rigidità e buona resistenza meccanica. Bassa tossicità e densità ottica dei fumi. Classificato V-0 secondo UL-94.

ISO 1043 : PA6 GF25 FR(61)

SUGGERIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE

Il materiale viene consegnato in una confezione a prova di umidità, pronto per la lavorazione. Massimo contenuto di umidità raccomandato per la migliore processabilità pari a 0,10%. Condizioni tipiche dell'essiccatore: temperatura 80 °C, punto di rugiada -20 °C o inferiore, tempo: 2-4 h o più.

Per una migliore processabilità evitare shear rate eccessivi e stress termici elevati. Durante l'aggiunta di materiale rimacinato, prestare attenzione per evitare l'assorbimento di umidità e la contaminazione con altri polimeri. Possono verificarsi variazioni di colore e riduzione di proprietà meccaniche che devono sempre essere attentamente monitorate.

Parametri di processo

Temperatura fuso:	Temperatura stampo:	Velocità Iniezione:
260 ÷ 290 °C	80 ÷ 90 °C	Medio-alta

SICUREZZA ED OMOLOGAZIONI



Per informazioni in merito alla sicurezza far riferimento alla Scheda di Sicurezza Materiale
Materiale omologato da Underwriters Laboratories Inc. File number: E116324 www.ul.com
Conforme Direttiva RoHS 2011/65/UE e successivi emendamenti

Issued: 15/10/2014

www.radicigroup.com - info.plastics@radicigroup.com

Le informazioni contenute in questo documento sono fondate sulla base delle migliori conoscenze in nostro possesso al momento della pubblicazione. Queste informazioni sono soggette a revisioni a seguito dell'ottenimento di nuove conoscenze ed esperienze. I dati forniti corrispondono alla media di valori delle proprietà misurate su un numero adeguato di diverse campagne produttive e si riferiscono solo al materiale specificato: i dati potrebbero non essere validi per gli stessi materiali utilizzati in combinazione con altri materiali o additivi, o altri processi non specificati. I dati forniti non devono essere utilizzati al fine di stabilire valori di specifiche, né utilizzati da soli per la progettazione. Non si intendono come una sostituzione per gli esperimenti che dovrete effettuare per determinare l'adattabilità dei nostri prodotti all'uso specifico al quale li avete destinati. Dato che non è possibile per Radici Plastics prevedere ogni variazione nell'utilizzo finale dei nostri prodotti, Radici Plastics non fornisce alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità concernente l'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza d'uso né come una istigazione a violare brevetti esistenti.

Scheda Tecnica Prodotto

RADIFLAM S RV250 FR 9054 GRI

Codice materiale

Codice colore

PROPRIETÀ		STANDARD	UNITÀ	VALORE	
				DAM*	Cond**
Proprietà fisiche					
Densità		ISO 1183	Kg/m ³	1680	
Ritiro allo stampaggio - Parallelo / Normale	300/90/60***	ISO 294-4	%	0,3 / 0,6	
Assorbimento umidità 23°C - 50%UR	2mm thk	ISO 62	%	1.1	
Assorbimento acqua, immersion a 23°C	2mm thk	ISO 62	%	2.5	
Proprietà Meccaniche					
Modulo Elastico a Trazione	1mm/min	ISO 527-2/1A	MPa	15300	11200
Sforzo a rottura	5mm/min	ISO 527-2/1A	MPa	135	100
Deformazione a rottura	5mm/min	ISO 527-2/1A	%	1.7	1.8
Modulo Elastico a Flessione	2mm/min	ISO 178	MPa	14500	
Resistenza a flessione	2mm/min	ISO 178	MPa	200	
Resistenza urto Charpy senza intaglio	+23°C	ISO 179/1 eU	KJ/m ²	35	40
Resistenza urto Charpy senza intaglio	-30°C	ISO 179/1 eU	KJ/m ²	25	
Resistenza urto Charpy con intaglio	+23°C	ISO 179/1 eA	KJ/m ²	4.5	6.5
Resistenza urto Charpy con intaglio	-30°C	ISO 179/1 eA	KJ/m ²	4	
Proprietà Termiche					
Punto di fusione	10°C/min	ISO 11357-1-3	°C	220	
Temperatura di inflessione sotto carico	1.8 MPa	ISO 75/2 A f	°C	200	
Temperatura di rammolimento Vicat	50°C/h	ISO 306/B50 50N	°C	205	
Conduttività termica	23°C	ASTM E1461	W/mK	0.7	
Resistenza alla fiamma					
Classe di infiammabilità	1.6mm	UL 94	class	V0	
Indice di infiammabilità GWFI	1mm / 2mm	IEC 60695-2-12	°C/mm	960 / 960	
Temperatura di accensione GWIT	1mm / 2mm	IEC 60695-2-13	°C/mm	725 / 725	
Autoestinguenza interni settore auto	3mm thk	ISO 3795	mm/min	0	
Proprietà Elettriche					
Resistività di Volume	500V	IEC 60093	ohm · m	1 E+13	1 E+11
Resistività di Superficie	500V	IEC 60093	ohm	1 E+12	1 E+10
Correnti striscianti	Sol.A	IEC 60112	-	600	
Indice di Ossigeno		ASTM D 2863	%		

*DAM = stato Dry As Moulded **Cond = stato condizionato simile a ISO 1110 ***Temp fuso [°C] / Temp stampo [°C] / Press cavità [MPa]

Issued: 15/10/2014

www.radicigroup.com - info.plastics@radicigroup.com

Le informazioni contenute in questo documento sono fondate sulla base delle migliori conoscenze in nostro possesso al momento della pubblicazione. Queste informazioni sono soggette a revisioni a seguito dell'ottenimento di nuove conoscenze ed esperienze. I dati forniti corrispondono alla media di valori delle proprietà misurate su un numero adeguato di diverse campagne produttive e si riferiscono solo al materiale specificato: i dati potrebbero non essere validi per gli stessi materiali utilizzati in combinazione con altri materiali o additivi, o altri processi non specificati. I dati forniti non devono essere utilizzati al fine di stabilire valori di specifiche, né utilizzati da soli per la progettazione. Non si intendono come una sostituzione per gli esperimenti che dovrete effettuare per determinare l'adattabilità dei nostri prodotti all'uso specifico al quale li avete destinati. Dato che non è possibile per Radici Plastics prevedere ogni variazione nell'utilizzo finale dei nostri prodotti, Radici Plastics non fornisce alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità concernente l'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza d'uso né come una istigazione a violare brevetti esistenti.