

# RADILON A RV350K 100 NAT

Codice materiale

Codice colore

## DESCRIZIONE

PA66 rinforzato 35% fibra vetro per stampaggio a iniezione. Stabilizzato al calore. Colore naturale.

Adatto per articoli che richiedono elevata rigidità, buona resistenza meccanica e buon mantenimento delle proprietà dopo invecchiamento termico.

ISO 1043 : PA66-T GF35

## SUGGERIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE

Il materiale viene consegnato in una confezione a prova di umidità, pronto per la lavorazione. Massimo contenuto di umidità raccomandato per la migliore processabilità pari a 0,15%. Condizioni tipiche dell'essiccatore: temperatura 80 °C, punto di rugiada -20 ° C o inferiore, tempo: 2-4 h o più.

Durante l'aggiunta di materiale rimacinato, prestare attenzione per evitare l'assorbimento di umidità e la contaminazione con altri polimeri. Possono verificarsi variazioni di colore e riduzione di proprietà meccaniche che devono sempre essere attentamente monitorate.

Parametri di processo

Temperatura fuso:	Temperatura stampo:	Velocità Iniezione:
280 ÷ 300 °C	80 ÷ 100 °C	Medio-alta

## SICUREZZA ED OMOLOGAZIONI



Per informazioni in merito alla sicurezza far riferimento alla Scheda di Sicurezza Materiale

Materiale omologato da Underwriters Laboratories Inc. File number: E116324 [www.ul.com](http://www.ul.com)

Conforme Direttiva RoHS 2002/95/CE e successivi emendamenti

Issued: 14/09/2011

[www.radicigroup.com/plastics](http://www.radicigroup.com/plastics) - [info.plastics@radicigroup.com](mailto:info.plastics@radicigroup.com)

Le informazioni contenute in questo documento sono fondate sulla base delle migliori conoscenze in nostro possesso al momento della pubblicazione. Queste informazioni sono soggette a revisioni a seguito dell'ottenimento di nuove conoscenze ed esperienze. I dati forniti corrispondono alla media di valori delle proprietà misurate su un numero adeguato di diverse campagne produttive e si riferiscono solo al materiale specificato: i dati potrebbero non essere validi per gli stessi materiali utilizzati in combinazione con altri materiali o additivi, o altri processi non specificati. I dati forniti non devono essere utilizzati al fine di stabilire valori di specifiche, né utilizzati da soli per la progettazione. Non si intendono come una sostituzione per gli esperimenti che dovrete effettuare per determinare l'adattabilità dei nostri prodotti all'uso specifico al quale li avete destinati. Dato che non è possibile per Radici Plastics prevedere ogni variazione nell'utilizzo finale dei nostri prodotti, Radici Plastics non fornisce alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità concernente l'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza d'uso né come una istigazione a violare brevetti esistenti.

## Scheda Tecnica Prodotto

# RADILON A RV350K 100 NAT

Codice materiale

Codice colore

PROPRIETÀ	STANDARD	UNITÀ	VALORE	
			DAM*	Cond**
<b>Proprietà fisiche</b>				
Densità	ISO 1183	Kg/m <sup>3</sup>	1410	
Assorbimento umidità 23°C – 50%UR 2mm thk	ISO 62	%	1.5	
Assorbimento acqua, immersione a 23°C 2mm thk	ISO 62	%	6.3	
<b>Proprietà Meccaniche</b>				
Modulo Elastico a Trazione 1mm/min	ISO 527-2/1A	MPa	11000	9900
Sforzo a rottura 5mm/min	ISO 527-2/1A	MPa	195	130
Deformazione a rottura 5mm/min	ISO 527-2/1A	%	3.6	4
Modulo Elastico a Flessione 2mm/min	ISO 178	MPa	10000	
Resistenza a flessione 2mm/min	ISO 178	MPa	290	
Resistenza urto Charpy senza intaglio +23°C	ISO 179/1 eU	KJ/m <sup>2</sup>	100	105
Resistenza urto Charpy senza intaglio -30°C	ISO 179/1 eU	KJ/m <sup>2</sup>	90	
Resistenza urto Charpy con intaglio +23°C	ISO 179/1 eA	KJ/m <sup>2</sup>	11	14
Resistenza urto Charpy con intaglio -30°C	ISO 179/1 eA	KJ/m <sup>2</sup>	8	
<b>Proprietà Termiche</b>				
Punto di fusione 10°C/min	ISO 11357-1-3	°C	260	
Temperatura di inflessione sotto carico 1.8 MPa	ISO 75/2 A f	°C	235	
Temperatura di inflessione sotto carico 0.45 MPa	ISO 75/2 B f	°C	250	
Temperatura di rammollimento Vicat 50°C/h	ISO 306/B50 50N	°C	250	
<b>Resistenza alla fiamma</b>				
Classe di infiammabilità 0.8mm	UL 94	class	HB	
Indice di infiammabilità GWFI 2mm	IEC 60695-2-1/2	°C/mm	700	
Autoestinguenza interni settore auto Burn rate	FMVSS302	mm/min	0	
<b>Proprietà Elettriche</b>				
Resistività di Volume 500V	IEC 60093	ohm · m	1 E+13	1 E+11
Resistività di Superficie 500V	IEC 60093	ohm	1 E+12	1 E+10
Correnti striscianti Sol.A	IEC 60112	V	600	

\*DAM = stato Dry As Moulded \*\*Cond = stato condizionato simile a ISO 1110 \*\*\*Temp fuso [°C] / Temp stampo [°C] / Press cavità [MPa]

Issued: 14/09/2011

[www.radicigroup.com/plastics](http://www.radicigroup.com/plastics) - [info.plastics@radicigroup.com](mailto:info.plastics@radicigroup.com)

Le informazioni contenute in questo documento sono fondate sulla base delle migliori conoscenze in nostro possesso al momento della pubblicazione. Queste informazioni sono soggette a revisioni a seguito dell'ottenimento di nuove conoscenze ed esperienze. I dati forniti corrispondono alla media di valori delle proprietà misurate su un numero adeguato di diverse campagne produttive e si riferiscono solo al materiale specificato: i dati potrebbero non essere validi per gli stessi materiali utilizzati in combinazione con altri materiali o additivi, o altri processi non specificati. I dati forniti non devono essere utilizzati al fine di stabilire valori di specifiche, né utilizzati da soli per la progettazione. Non si intendono come una sostituzione per gli esperimenti che dovrete effettuare per determinare l'adattabilità dei nostri prodotti all'uso specifico al quale li avete destinati. Dato che non è possibile per Radici Plastics prevedere ogni variazione nell'utilizzo finale dei nostri prodotti, Radici Plastics non fornisce alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità concernente l'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza d'uso né come una istigazione a violare brevetti esistenti.