

# RADILON A ECP3808 339 NER

Codice materiale

Codice colore

## DESCRIZIONE

PA66 con 40% carica minerale per stampaggio a iniezione. Tenacizzato. Colore nero.

Adatto per articoli che richiedono migliorata resistenza all'impatto unitamente a planarità della superficie.

ISO 1043 : PA66-I-MD30

## SUGGERIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE

Il materiale viene consegnato in una confezione a prova di umidità, pronto per la lavorazione. Massimo contenuto di umidità raccomandato per la migliore processabilità pari a 0,15%. Condizioni tipiche dell'essiccatore: temperatura 80 °C, punto di rugiada -20 ° C o inferiore, tempo: 2-4 h o più.

Durante l'aggiunta di materiale rimacinato, prestare attenzione per evitare l'assorbimento di umidità e la contaminazione con altri polimeri. Possono verificarsi variazioni di colore e riduzione di proprietà meccaniche che devono sempre essere attentamente monitorate.

### Parametri di processo

|                   |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Temperatura fuso: | Temperatura stampo: | Velocità Iniezione: |
| 280 ÷ 300 °C      | 80 ÷ 100 °C         | Medio-alta          |

## SICUREZZA ED OMOLOGAZIONI

Per informazioni in merito alla sicurezza far riferimento alla Scheda di Sicurezza Materiale

Conforme Direttiva RoHS 2002/95/CE e successivi emendamenti

Issued: 21/06/2011

[www.radicigroup.com/plastics](http://www.radicigroup.com/plastics) - [info.plastics@radicigroup.com](mailto:info.plastics@radicigroup.com)

Le informazioni contenute in questo documento sono fondate sulla base delle migliori conoscenze in nostro possesso al momento della pubblicazione. Queste informazioni sono soggette a revisioni a seguito dell'ottenimento di nuove conoscenze ed esperienze. I dati forniti corrispondono alla media di valori delle proprietà misurate su un numero adeguato di diverse campagne produttive e si riferiscono solo al materiale specificato: i dati potrebbero non essere validi per gli stessi materiali utilizzati in combinazione con altri materiali o additivi, o altri processi non specificati. I dati forniti non devono essere utilizzati al fine di stabilire valori di specifiche, né utilizzati da soli per la progettazione. Non si intendono come una sostituzione per gli esperimenti che dovrete effettuare per determinare l'adattabilità dei nostri prodotti all'uso specifico al quale li avete destinati. Dato che non è possibile per Radici Plastics prevedere ogni variazione nell'utilizzo finale dei nostri prodotti, Radici Plastics non fornisce alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità concernente l'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza d'uso né come una istigazione a violare brevetti esistenti.

## Scheda Tecnica Prodotto

# RADILON A ECP3808 339 NER

| PROPRIETÀ                               | UNITÀ     | Codice materiale | Codice colore | VALORE            |               |
|---|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |           | STANDARD         | UNITÀ         | DAM*              | Cond**        |
| <b>Proprietà fisiche</b>                |           |                  |               |                   |               |
| Densità                                 |           | ISO 1183         |               | Kg/m <sup>3</sup> | 1320          |
| Assorbimento umidità 23°C – 50%UR       | 2mm thk   | ISO 62           |               | %                 | 1.8           |
| Assorbimento acqua, immersione a 23°C   | 2mm thk   | ISO 62           |               | %                 | 5.8           |
| <b>Proprietà Meccaniche</b>             |           |                  |               |                   |               |
| Modulo Elastico a Trazione              | 1mm/min   | ISO 527-2/1A     |               | MPa               | 3050 1550     |
| Sforzo a rottura                        | 5mm/min   | ISO 527-2/1A     |               | MPa               | 55            |
| Deformazione a rottura                  | 5mm/min   | ISO 527-2/1A     |               | %                 | 10            |
| Sforzo a snervamento                    | 5mm/min   | ISO 527-2/1A     |               | MPa               | 35            |
| Deformazione allo snervamento           | 5mm/min   | ISO 527-2/1A     |               | %                 | 19            |
| Deformazione nominale a rottura         | 5mm/min   | ISO 527-2/1A     |               | %                 | 35            |
| Modulo Elastico a Flessione             | 2mm/min   | ISO 178          |               | MPa               | 2800          |
| Resistenza a flessione                  | 2mm/min   | ISO 178          |               | MPa               | 85            |
| Resistenza urto Charpy senza intaglio   | +23°C     | ISO 179/1 eU     |               | KJ/m <sup>2</sup> | 70 80         |
| Resistenza urto Charpy senza intaglio   | -30°C     | ISO 179/1 eU     |               | KJ/m <sup>2</sup> | 60 65         |
| Resistenza urto Charpy con intaglio     | +23°C     | ISO 179/1 eA     |               | KJ/m <sup>2</sup> | 6.5 8         |
| Resistenza urto Charpy con intaglio     | -30°C     | ISO 179/1 eA     |               | KJ/m <sup>2</sup> | 4.5 5         |
| <b>Proprietà Termiche</b>               |           |                  |               |                   |               |
| Punto di fusione                        | 10°C/min  | ISO 11357-1-3    |               | °C                | 260           |
| Temperatura di inflessione sotto carico | 1.8 MPa   | ISO 75/2 A f     |               | °C                | 65            |
| Temperatura di inflessione sotto carico | 0.45 MPa  | ISO 75/2 B f     |               | °C                | 150           |
| Temperatura di rammolimento Vicat       | 50°C/h    | ISO 306/B50 50N  |               | °C                | 225           |
| <b>Resistenza alla fiamma</b>           |           |                  |               |                   |               |
| Classe di infiammabilità                | 0.8mm     | UL 94            |               | class             | HB            |
| Indice di infiammabilità GWFI           | 2mm       | IEC 60695-2-1/2  |               | °C/mm             | 700           |
| Autoestinguenza interni settore auto    | Burn rate | FMVSS302         |               | mm/min            | < 10          |
| <b>Proprietà Elettriche</b>             |           |                  |               |                   |               |
| Resistività di Volume                   | 500V      | IEC 60093        |               | ohm · m           | 1 E+13 1 E+11 |
| Resistività di Superficie               | 500V      | IEC 60093        |               | ohm               | 1 E+12 1 E+10 |
| Correnti striscianti                    | Sol.A     | IEC 60112        |               | V                 | 550           |

\*DAM = stato Dry As Moulded \*\*Cond = stato condizionato simile a ISO 1110 \*\*\*Temp fuso [°C] / Temp stampo [°C] / Press cavità [MPa]

Issued: 21/06/2011

[www.radicigroup.com/plastics](http://www.radicigroup.com/plastics) - [info.plastics@radicigroup.com](mailto:info.plastics@radicigroup.com)

Le informazioni contenute in questo documento sono fondate sulla base delle migliori conoscenze in nostro possesso al momento della pubblicazione. Queste informazioni sono soggette a revisioni a seguito dell'ottenimento di nuove conoscenze ed esperienze. I dati forniti corrispondono alla media di valori delle proprietà misurate su un numero adeguato di diverse campagne produttive e si riferiscono solo al materiale specificato: i dati potrebbero non essere validi per gli stessi materiali utilizzati in combinazione con altri materiali o additivi, o altri processi non specificati. I dati forniti non devono essere utilizzati al fine di stabilire valori di specifiche, né utilizzati da soli per la progettazione. Non si intendono come una sostituzione per gli esperimenti che dovrete effettuare per determinare l'adattabilità dei nostri prodotti all'uso specifico al quale li avete destinati. Dato che non è possibile per Radici Plastics prevedere ogni variazione nell'utilizzo finale dei nostri prodotti, Radici Plastics non fornisce alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità concernente l'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza d'uso né come una istigazione a violare brevetti esistenti.